

Technisches Datenblatt

☒ RoHS-konform☒ REACH-konform☐ PAK-konform☐ FDA-konform☒ ☒ Eco | 5 phr☐ Eco | 10 phr☐ Standard | 30 phr

Qualität

NBR/SBR

Stärke	Formate	Formate
1,0 bis 15,0 mm 1200 x 10.000mm / 1400 x 10000mm		
10,0 bis 50,0 mm 1200 x 2.200mm / 1400 x 2200mm		
Ohne Einlage	1 Einlage	2 Einlagen
1,0 mm	1,5 mm	3,0 mm
1,5 mm	2,0 mm	4,0 mm
2,0 mm	3,0 mm	5,0 mm
3,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
4,0 mm	5,0 mm	8,0 mm
5,0 mm	6,0 mm	10,0 mm
6,0 mm	8,0 mm	12,0 mm
8,0 mm	10,0 mm	15,0 mm
10,0 mm	12,0 mm	20,0 mm
12,0 mm	15,0 mm	
15,0 mm	20,0 mm	
20,0 mm		
25,0 mm		
30,0 mm		
40,0 mm		
50,0 mm		
Weitere Abmessungen auf Anfrage.		

Qualität	NBR/SBR		
Härte (Shore A) ISO 868-2003	50 ± 5	65 ± 5	80 ± 5
Dichte (g/cm ³) DIN EN ISO 1183	1,45 ± 0,05	1,35 ± 0,05	1,45 ± 0,05
Zugfestigkeit (Mpa) ISO 37-1994	3	4	3
Reißdehnung (%) ISO 37-1994	180	220	180
Einsatztemperaturen (°C)	-20 bis +70		



Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.